

TECHNICKÝ LIST

Starfloor Click 55 & 55^{PLUS}

LUXURY VINYL TILES

PRODUCT ID

Názov kolekcie		Starfloor Click 55 ^{PLUS} , 35954 / 35955 / 35957
Rozmery	ISO 24342	Drevodekory 9.05x121.1 cm = 7/box = 1.61m ² /box Drevodekory 24.05x149.1 cm = 5/box = 1.79m ² /box Dlažby 32.38 x 60.1 cm = 9/box = 1.75m ² /box Dlažby 49.05 x 99.1 cm = 3/box = 1.46m ² /box
Spoj lamiel		Click
Garancia		20 rokov na obytné priestory

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Celková hrúbka	EN ISO 24346	4,50 mm
Hrúbka nášlapnej vrstvy	EN ISO 24340	0,55 mm
Typ lepidla nosnej vrstvy	ISO 10582	Type I
Rozmery - Dĺžka	EN ISO 24342	121.1/149.1/60.1/99.1 cm
Rozmery - Šírka	EN ISO 24342	19.05/24.05/32.38/49.05 cm
Povrchová úprava (PUR)		Extreme [®]
V drážka		áno
Celková hmotnosť	ISO 29997-EN430	8 kg/m ²

TECHNICAL PERFORMANCES

Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Zakrivenie pri ohrievaní	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Reakcia na oheň	EN 13501-1	Bfl-s1
Stlačenie	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Nábytkové nohy	EN 424	Bez poškodenia
Kolieskové kreslá	ISO 4918 - EN 425	Bez poškodenia
Redukcia krokového hluku	EN ISO 717-2	ΔLw = 3 dB
Tepelný odpor	EN ISO 10456	0,04 m ² K/W
Svetlostálosť	EN ISO 105-B02 (method 3a)	≥ 6
Chemická odolnosť	EN ISO 26987	Veľmi dobrá
Protišmykové vlastnosti	DIN 51130 / EN 13893	R9 / R10 v závislosti od povrchovej štruktúry / μ ≥ 0,30
Elektrické a vodivé vlastnosti	EN 1815 / EN 1081	<2 kV / > 10 ⁹ Ohm
Odpornosť proti odlupovaniu nášlapnej vrstvy	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm
Podlahové vykurovanie		Povolené na povrchu podlahy - max . 27 °C

ENVIRONMENT

TVOC 28 dní AgBB test		≤ 10μg/m ³
Recyklovateľnosť		100%
Plastifikátory		Bez ftalátov



EN ISO 10582
Starfloor Click 55

